特許協力条約


PCT

REC'D 0 5 AUG 2004

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 HGE0301―PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。				
国際出願番号 . PCT/JP03/09102	国際出願日 (日.月.年) 17.07.2003	優先日 (日.月.年) 18.07.2002			
国際特許分類 (IPC) Int. C1' C22C 9/00, 1/10, 1/05, C22F 1/08					
出題人(氏名又は名称) 本田技研工業株式会社					
	•				
1. この報告書は、PCT35条に基づる 法施行規則第57条(PCT36条)の	きこの国際予備審査機関で作成された国 の規定に従い送付する。	際予備審査報告である。			
2. この国際予備審査報告は、この表紙	を含めて全部で3 ペー	-ジからなる。			
3. この報告には次の附属物件も添付される X 附属書類は全部で 4					
X 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細費、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)					
第 I 欄4. 及び補充欄に示したように、出題時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙					
1. D @ 744 Hans A draw					
h 日 電子媒体は全部で		(毎7.併せの発転 勢・ナニー)			
b 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す。	ように、コンピュータ読み取り可能な形	(電子媒体の種類、数を示す)。			
	ように、コンピュータ読み取り可能な形 02号参照)	【電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す	ように、コンピュータ読み取り可能な形 0 2 号参照)	(電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す	0 2 号参照)	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。 (実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 区 第 I 欄 国際予備審査報	0 2 号参照)	(電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 区第I欄 国際予備審査報 第I欄 優先権	0 2 号参照) を含む。 	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 区 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 I 欄 新規性、進歩性	02号参照)を含む。報告の基礎生又は産業上の利用可能性についての国際	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権	02号参照) を含む。 限告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際 の欠如	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す、ブルを含む。(実施細則第8 イ. この国際予備審査報告は、次の内容 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 の 発 第 I 欄 の 発 明 の 単一性の 文 第 V 欄 P C T 3 5 条 () けるための文前	02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 ②)に規定する新規性、進歩性又は産業上 状及び説明	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 優先権 第 II 欄 発規性、進歩性 第 IV欄 発明の単一性の 図 第 V欄 P C T 3 5 条 () けるための文施 第 VI欄 ある種の引用が	02号参照) を含む。 報告の基礎 性又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 状及び説明 文献	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 医免権 第 II 欄 発明の単一性の 図 第 V欄 発明の単一性の 図 第 V欄 P C T 3 5 条 () けるための文施 第 VI欄 ある種の引用が 第 VII 個 国際出願の不偏	02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 武及び説明 文献	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 優先権 第 II 欄 発規性、進歩性 第 IV欄 発明の単一性の 図 第 V欄 P C T 3 5 条 () けるための文施 第 VI欄 ある種の引用が	02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 武及び説明 文献	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 医免権 第 II 欄 発明の単一性の 図 第 V欄 発明の単一性の 図 第 V欄 P C T 3 5 条 () けるための文施 第 VI欄 ある種の引用が 第 VII 個 国際出願の不偏	02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 武及び説明 文献	式による配列表又は配列表に関連するテー			
配列表に関する補充欄に示す。ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 第 規性、進歩性 第 IV 欄 発明の単一性の 図 第 V 欄 P C T 3 5 条 () けるための文流 第 VI欄 国際出願の不信 第 VI欄 国際出願に対す	02号参照) を含む。 報告の基礎 性又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 状及び説明 文献 間 計る意見	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付			
配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 医免権 第 II 欄 発明の単一性の 図 第 V欄 発明の単一性の 図 第 V欄 P C T 3 5 条 () けるための文施 第 VI欄 ある種の引用が 第 VII 個 国際出願の不偏	02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 武及び説明 文献	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付			
配列表に関する補充欄に示す。ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 第 I 例 第 I 例 第 I 例 第 I 例 第 I 例 平 C T 3 5 条 (02号参照) を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 2)に規定する新規性、進歩性又は産業上 武及び説明 文献 離 する意見 国際予備審査報告	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付 を作成した日 13.07.2004			
配列表に関する補充欄に示す。ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 第 II 例 图 第 II 例 国	 を含む。 報告の基礎 性又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上状及び説明文献 前 計る意見 国際予備審査報告 特許庁審査官(権 	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付 を作成した日 13.07.2004			
配列表に関する補充欄に示す。ブルを含む。(実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 図 第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 第 I 例 第 I 例 第 I 例 第 I 例 第 I 例 平 C T 3 5 条 (を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 ②に規定する新規性、進歩性又は産業上状及び説明文献 対対 する意見 国際予備審査報告 特許庁審査官(権)	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付 を作成した日 13.07.2004			
配列表に関する補充欄に示す。ブルを含む。 (実施細則第8 ブルを含む。 (実施細則第8 4. この国際予備審査報告は、次の内容 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 の 単一性の 図 第 V 欄 P C T 3 5 条 () けるための文 高 第 V 間 ある種の引用	を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際の欠如 ②に規定する新規性、進歩性又は産業上状及び説明文献 対計 する意見 国際予備審査報告 特許庁審査官(権) 番3号	式による配列表又は配列表に関連するテー 等予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを裏付 を作成した日 13.07.2004 限のある職員) 4K 8520			



国際出願番号 PCT/JP03/09102

AT V LIE AT ALL OF THE					
第1欄 報告の基礎					
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか	か、国際出願の言語を基礎とした。				
 この報告は、	৽ঽ৽				
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第69 た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この	条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され の報告に添付していない。)				
出願時の国際出願書類	•				
X 明細書 第 1—13 ページ、ページ*、第 第 ページ*、第					
X 請求の範囲	177 (国际) 開帯直域機が文座したもの				
第 <u>16, 19—24</u> 項、 第 <u> </u>	出願時に提出されたもの 、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 、30.06.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 、付けで国際予備審査機関が受理したもの				
X 図面 第 1 - 20 図、 第 図*、 第 図*、	出願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
3. X 補正により、下記の書類が削除された。					
図面 第	ページ 1-13, 15, 17 項 ページ/図				
□ 配列表 (具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
4. □ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))					
□ 明細書 第 □ 請求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	ページ 項 ページ/図				
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と					



請求の範囲

国際出願番号 PCT/JP03/09102

1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24

有

有

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明 見解 新規性(N) 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24 ・請求の笽囲 進歩性(IS)

請求の範囲 産業上の利用可能性 (IA) 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24 請求の範囲

文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告で引用した文献には、溶接電極用の銅合金として、室温で銅に対し固溶しないかほとんど固溶しない第2の元素として、Cr (クロム)、ジルコニウム (Zr)、ベリリウム (Be)、チタン (Ti) またはホウ素 (B) の何れかを含み、前記第2の元素の添加割合はCr:0.1 \sim 1.4 \approx 1%、Zr:0.15 \sim 0.5 \approx 1%、Cr:0.1 \sim 3.0 \approx 1%、Cr:0.1 \approx 6.0 \approx 1%、Cr:0.1 \approx 6.0 \approx 1%、Cr:0.1 \approx 6.0 \approx 1%、Cr:0.5 \approx 1% (Cr:0.5 \approx 1% (Cr:0.5 \approx 1%) はこれがあり、またこの合金の平均結晶粒径は20 \approx 1 \approx 1 \approx 1% (Cr:0.5 \approx 1%) 以上、禁伝導率が350(Cr) 以上のものは記載も示唆もなく、また、当業者にとって、自明な事項でもない。

請求の範囲

- 1. (補正後) 室温で銅に対し固溶しないか殆んど固溶しない第2の元素として、Cr(クロム)、ジルコニウム(Zr)、ベリリウム(Be)、チタン(Ti)またはホウ素(B)の何れかを含み、前記第2の元素の添加割合はCr:0.1~1.4wt%、Zr:0.15~0.5wt%、Be:0.1~3.0wt%、Ti:0.1~6.0wt%、B:0.01~0.5wt%であり、またこの合金の平均結晶粒径は20μm以下で、結晶粒子間に前記第2の元素が析出し、更に硬度が30(HRB)以上、導電率が85(IACS%)以上、熱伝導率が350(W/(m・K))以上の溶接電極用の銅合金。
 - 2. (削除)

5

10

- 3. (削除)
- 4. (削除)
- 5. (補正後) 室温で銅に対し固溶しないか殆んど固溶しない第2の元素として、Cr(クロム)、ジルコニウム(Zr)、ベリリウム(Be)、チタン(Ti)またはホウ素(B)の何れかを母材金属(Cu)に固溶させ、この固溶の際の添加割合はCr:0.1~1.4wt%、Zr:0.15~0.5wt%、Be:0.1~3.0wt%、Ti:0.1~6.0wt%、B:0.01~0.5wt%とし、次いで、この素材に200%以上の伸びに相当する歪を与えて結晶の微細化を図るとともに、この歪を与えるのと同時またはその後に時効処理を施して結晶粒子間に前記第2の元素が析出するのを助長せしめることを特徴とする溶接電極用銅合金の製造方法。
 - 6. (削除)
- 7. (補正後) 請求の範囲第5項に記載の銅合金の製造方法において、前記素材 25 に歪を与える手段は、押出し、引き抜き、せん断、圧延または鍛造のうちの何れ かであることを特徴とする溶接電極用銅合金の製造方法。
 - 8. (補正後) 請求の範囲第7項に記載の銅合金の製造方法において、前記押出

14/2

しの条件は側方押出しとし、素材温度は $400\sim1000$ ℃、金型温度は $400\sim500$ ℃、押出し速度は $0.5\sim2.0$ mm/secとすることを特徴とする溶接電極用銅合金の製造方法。

- 9. (補正後) 請求の範囲第5項、第7項または第8項のいずれかに記載の溶接電極用銅合金の製造方法において、前記素材に歪を与える前に予め素材に時効処理を施しておくことを特徴とする溶接電極用銅合金の製造方法。
- 10. (補正後) 銅マトリックス中に0.1~5.0wt%のアルミナまたは硼化 5 チタン粉末が分散した銅複合材であって、この銅複合材は、硬度が30(HRB) 以上、導電率が85(IACS%)以上、熱伝導率が350(W/(m・K))以 上である溶接電極用の銅複合材。
 - 11. (削除)
 - 12. (削除)
- 10 13. (削除)
 - 14. (補正後) 銅粉末とセラミック粉末とを混合し、この混合粉末を1次形状体とし、この1次形状体に歪を付与することで母材及びセラミック粒子の粒径が微細化して結合した2次形状体とする銅複合材の製造方法であって、前記セラミック粉末の平均粒径は $0.3\sim10~\mu\,\mathrm{m}$ とし、前記1次形状体に与える歪は200%
- 15 以上の伸びに相当するものとし、前記歪を付与する手段は、素材温度400℃以上1000℃以下、金型温度400℃以上500℃以下で行う押出しとし、また得られる2次形状体の母材の平均粒径は20μm以下、セラミック粒子の平均粒径は500nm以下であることを特徴とする銅複合材の製造方法。
 - 15. (削除)
- 20 16. 請求の範囲第14項に記載の銅複合材の製造方法において、前記1次形状 体は圧粉成形または管に混合粉末を充填することで得ることを特徴とする銅複合 材の製造方法。
 - 17. (削除)
- 18. (補正後)銅マトリックス中に硼化チタンが分散した銅複合材の製造方法で 25 あって、以下の①~③の工程からなることを特徴とする銅複合材の製造方法。

- ①銅粉末とチタン粉末と硼素粉末とを混合して1次形状体とする工程。
- ②前記1次形状体に熱エネルギーを与え前記チタン粉末と硼素粉末とを反応させて銅マトリックス中に硼化チタンを生成させる工程。
- ③前記硼化チタンが形成された1次形状体を塑性変形せしめて歪を付与して2次 5 形状体とする工程。
 - 19. 請求の範囲第18項に記載の銅複合材の製造方法において、前記塑性変形せしめて歪を付与する工程と同一工程、若しくはその後の工程で2次形状体に熱処理を施すことを特徴とする銅複合材の製造方法。
- 20. 請求の範囲第18項または第19項に記載の銅複合材の製造方法におい て、前記塑性変形は200%以上の伸びに相当する歪を付与することを特徴とす る銅複合材の製造方法。
 - 21. 請求の範囲第18項乃至第20項に記載の銅複合材の製造方法において、前記塑性変形は素材温度を400℃以上1000℃以下で行う押出しであることを特徴とする銅複合材の製造方法。
- 15 22. 請求の範囲第18項乃至第20項に記載の銅複合材の製造方法において、 前記塑性変形は金型温度を400℃以上500℃以下で行う押出しであることを 特徴とする銅複合材の製造方法。
 - 23. 請求の範囲第18項乃至第22項に記載の銅複合材の製造方法において、前記1次形状体は圧粉成形または管に混合粉末を充填することで得ることを特徴とする銅複合材の製造方法。
 - 24. 請求の範囲第18項乃至第23項に記載の銅複合材の製造方法において、前記セラミック粉末の平均粒径は0.3~10μmとし、また得られる2次形状体の母材の平均粒径は20μm以下、硼化チタン粒子の平均粒径は500nm以下であることを特徴とする銅複合材の製造方法。

20







PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)


Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416			
HGE0301-PCT					
International application No.	International filing date (day/month/ye				
PCT/JP2003/009102	17 July 2003 (17.07.2003)	18 July 2002 (18.07.2002)			
International Patent Classification (IPC) or no C22C 9/00, 1/10, 1/05, C22F 1/0					
. 1					
Applicant HOND	A GIKEN KOGYO KABUSHII	KI KAISHA			
1. This report is the international prelin	ninary examination report, established b	y this International Preliminary Examining			
	mitted to the applicant according to Art				
2. This REPORT consists of a total of	3 sheets, including this c	over sheet.			
3. This report is also accompanied by A	ANNEXES, comprising:	·			
a. (sent to the applicant and	to the International Bureau) a total of _	4 sheets, as follows:			
sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).					
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.					
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s))					
This report contains indications rela					
Box No. I Basis of the re	port				
Box No. II Priority	Box No. II Priority				
Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
Box No. IV Lack of unity	[]				
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
Box No. VI Certain documents cited					
Box No. VII Certain defects in the international application					
Box No. VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	Date of compl	Date of completion of this report			
12 February 2004 (12.0)	2.2004)	13 July 2004 (13.07.2004)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized of	ficer			
Facsimile No.	Telephone No	<u>.</u>			



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

Box No.	I Basis of the report						
1. With a otherw	regard to the language, this report is based on the vise indicated under this item.	he international application in the langu	age in which it was filed, unless				
	This report is based on translations from the which is language of a translation furnished for		anguage,				
	international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))						
	publication of the international application (under Rule 12.4)						
	international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)						
furnis	regard to the elements of the international a hed to the receiving Office in response to an in re not annexed to this report): The international application as originally filed.	nvitation under Article 14 are referred					
	the description:						
	pages	1-13	, as originally filed/furnished				
	pages*	received by this Authority on					
	pages*	received by this Authority on					
\boxtimes	the claims:						
	pages	16, 19-24	, as originally filed/furnished				
	pages*	, as amended (toget	her with any statement) under Article 19				
	pages* 1, 5, 7, 8-10, 14,18	received by this Authority on	30 June 2004 (30.06.2004)				
	pages*	received by this Authority on					
\boxtimes	the drawings:						
	pages	1-20	, as originally filed/furnished				
	pages*	received by this Authority on					
	pages*	received by this Authority on					
	a sequence listing and/or any related table(s) -	see Supplemental Box Relating to Seq	uence Listing.				
		•					
3.	The amendments have resulted in the cancellar	tion of:	•				
	the description, pages		.4				
		6, 11-13, 15, 17					
ļ							
	the drawings, sheets/figs						
	the sequence listing (specify):		· ·				
	any table(s) related to sequence listing (specify):					
4.	This report has been established as if (some made, since they have been considered to g (Rule 70.2(c)). the description, pages	so beyond the disclosure as filed, as i	port and listed below had not been ndicated in the Supplemental Box				
	the claims, Nos.						
	the drawings, sheets/figs						
	the sequence listing (specify):						
Ī	any table(s) related to sequence listing (
1	any table(s) related to sequence listing (specijy):					
* If iter	m 4 applies, some or all of those sheets may be	marked "superseded."					





	No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1. Statement		•			
Novelty (N)	Claims	1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24	YES		
	Claims		NO		
Inventive step (IS)	Claims	1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24	YES		
	Claims		NO		
Industrial applicability (IA)	Claims	1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18-24	YES		
	Claims		МО		

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

The documents cited in the ISR neither describe nor suggest a copper alloy for a welding electrode that contains any of Cr (chromium), zirconium (Zr), beryllium (Be), titanium (Ti) or boron (B) as a second element that does not form a solid solution with copper at room temperature or essentially does not form a solid solution, the addition ratio of the aforesaid second element is Cr 0.1~1.4 wt%, Zr 0.15~0.5 wt%, Be 0.1~3.0 wt%, Ti 0.1~6.0 wt%, and B 0.01~0.5 wt%, the average crystal grain size of the alloy is 20 µm or smaller, the aforesaid second element precipitates between the crystal particles, its hardness is 30 (HRB) or greater, its conductivity is 85 (IACS%) or higher, and its thermal conductivity is 350 (W/(m-K)) or higher. Also, this point is not obvious to a person skilled in the art.